



Protokol o zkoušce č.1910/04

Výrobce: PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 Pardubice

Výrobek: Asfaltový lak reflexní
REFLEXOL

Výsledky zkoušek:

Vlastnosti laku	Požadavek TN 23-023	Naměřená hodnota	Zkušební metoda	Pracovní postup-PZME	Nejistota měření	Zkoušku prováděl
Výtoková doba F4 ISO při 23 °C v s	15 - 30	19	ČSN EN ISO 2431	PZME 71	4 %	Tomanová
Obsah netěkavých podílů v %	Min. 26	42	ČSN EN ISO 3251	PZME 72	1,4	Tomanová
Zaschnutí nátěru za 5 h, stupeň 1	vyhovuje	vyhovuje	ČSN 67 3052	PZME 79	-	Tomanová
Přílnavost nátěru mřížkovou zkouškou, stupeň	Max. 1	1	ČSN ISO 2409	PZME 77	-	Petříček

Zkušební metody jsou v shodě s metodami uvedenými v TN 23-023.

Závěr:

Zkoušený lak Reflexol vyhovuje hodnotám požadovaným v TN 23-023.

Tento protokol slouží jako podklad pro vydání Prohlášení o shodě.

Datum: 19.10.2004

Zpracoval:
Schválil:

Ing. J. Petříček
Ing. Jiří Plitz

PARAMO
akciová společnost
530 06 PARDUBICE
technický servis a vývoj