



# Prohlášení o vlastnostech

podle článku III nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011

č. DoP - 13-328-01 pro výrobek

## DRAGOFOL

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	EN 13859-1: ZA.1; EN 13859-2: ZA.1
2. Označení typu, šarže nebo sériového čísla nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavec 4	Číslo šarže: viz potisk na výrobku
3. Výrobce určený účel nebo účely použití stavebního výrobku podle příslušné harmonizované technické specifikace	1. Pojistné hydroizolační pásy, které se pokládají pod střešní krytinu 2. Pojistné hydroizolační pásy pro stěny, které se pokládají pod vnější fasádní obklad, a které brání působení větru a vlhkosti z vnější strany.
4. Jméno, zanesené obchodní jméno nebo zanesená značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5	Dörken GmbH & Co.KG, Wetterstrasse 58, 583 13 Herdecke, Německo
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněnce, který je zmocněn podle článku 12, odstavec 2	není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V	systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma	EN 13859-1; EN 13859-2, systém 3 Dále uvedené autorizované osoby provedly vyjmenované typové zkoušky dle systému 3 a vystavily příslušné protokoly o zkouškách.

Zkušební ústav	Identifikační číslo	Typ zkoušky	Protokol č.
MPA NRW	0432	Požární vlastnosti	P-MPA-E-02-620

8.V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení

není relevantní

#### 9. Deklarované vlastnosti

Hlavní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	třída F	EN 13501-1
Vodotěsnost	třída W2	EN 13859-1+2
Pevnost podélná	400N/5cm (+/-20%)	EN 12311-1
Pevnost příčná	300 N/5cm (+/-20%)	EN 12311-1
Protažení podélné	20-35%	EN 12311-1
Protažení příčné	20-35%	EN 12311-1
Pevnost v přetržení podélná	160 N(+/- 20%)	EN 12310-1
Pevnost v přetržení příčná	150 N(+/-20%)	EN 12310-1
Pružnost v chladu	do -25°C	EN 1109
Vlastnosti po působení umělého stárnutí		
- vodotěsnost	W2	EN 13859-1+2
- pevnost podélná	350 N/5 cm (+/- 20%)	EN 12311-1
- pevnost příčná	250 N/ 5 cm ( +/- 20%)	EN 12311-1
- protažené podélné	16-28%	EN 12311-1
- protažení příčné	16-28%	EN 12311-1
Délka	50 m (-0%)	EN 1848-2
Šířka	1,5 m (+1,5/ - 0,5%)	EN 1848-2
Plošná hmotnost	140 g/m2 (+/- 10%)	EN 1849-2
Propustnost vodní páry	Sd =3,0 m (+/-1,0m)	EN 1931
Vodotěsnost ve spoji	není deklarováno	
Nebezpečné látky	není deklarováno	

10. Hodnoty výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými hodnotami v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsáni jednatelé:

Christian Harste

Ingo Quent

Marc-Guido Koeth

Praha, 1.7.2013

Místo a datum vydání