



## Prohlášení o vlastnostech 01 200 20 30 40 50

EN 13956: 2012 | 06 | 1343

### Rhenofol® CV

#### 1. Typ výrobku

Jednoznačné označení typu výrobku: **Rhenofol CV**

#### 2. Typ

Číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiná značka k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, odstavec 4: **Rhenofol CV 1,2 mm – 2,0 mm**  
(Kontrolní číslo na etiketě výrobku)

#### 3. Účel použití

nebo plánovaný účel použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace, jak je uvedeno výrobcem: Jednovrstvý, vícevrstvý, syntetický střešní pás z měkčeného PVC zesílený uprostřed vložkou z polyesterových vláken podle EN 13956. Mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech vystavené povětrnosti

#### 4. Název, registrovaný obchodní název

nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5: **Rhenofol®**  
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG  
Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

#### 5. Kontaktní adresa:

popř. jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby pověřené povinnostmi podle článku 12, odstavec 2: **Není relevantní (viz 4.)**

#### 6. Stálost vlastností

Systém nebo systémy k posouzení a kontrole stálosti vlastností stavebního výrobku podle CPR, dodatek V: **Systém 2+**

#### 7. Notifikované místo (hEN)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, vystaveného podle harmonizované normy: **1343**  
Notifikovaná podniková kontrola výroby, certifikační subjekt č. 1343, provádí prvotní kontrolu závodu a podnikové kontroly výroby a průběžný dohled, posouzení a hodnocení podnikové kontroly výroby a osvědčení shody kontroly výroby

#### 8. Notifikované místo (ETA)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické posouzení: **DIBt**  
Evropské technické schválení ETA-08/0187 pro mechanicky kotvené hydroizolační systémy podle ETAG 006

## 9. Deklarované vlastnosti (harmonizovaný technický popis podle EN 13956: 2012)

Vlastnosti	Charakteristika výkonu	Zkušební metoda
Vodotěsnost	≥400 kPa/72h	DIN V 20000-201 / DIN EN 1928
Vnější působení požáru	B <sub>ROOF</sub> (t1)	EN 13501-5
Reakce na oheň	Třída E	EN ISO 11925-2 Klasifikace podle EN 13501-1
Odolnost spoje proti odlupování	≥ 250 N/50mm	EN 12316-2
Odolnost spoje ve smyku	≥ 900 N/50mm	EN 12317-2
Pevnost v tahu podélně (md) <sup>1)</sup> příčně (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 1000 N/50mm ≥ 1000 N/50mm	EN 12311-2
Maximální protažení podélně (md) <sup>1)</sup> příčně (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 15 % ≥ 15 %	EN 12311-2
Odolnost proti perforaci metoda A metoda B	≥ 600 mm ≥ 700 mm	EN 12691
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg	EN 12730
Odolnost proti dalšímu trhání podélně (md) <sup>1)</sup> příčně (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 150 N ≥ 150 N	EN 12310-2
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %	EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -30°C	EN 495-5
Odolnost vůči UV-záření	vyhovuje ( > 5.000 h / třída 0)	EN 1297
Odolnost proti krupobití	≥ 20 m/s	EN 13583
Faktor difúzního odporu μ	18.000 ± 30%	EN 1931

<sup>1)</sup> md = ve směru pásu

<sup>2)</sup> cmd = kolmo ke směru pásu

## 10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku podle odst.1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem uvedeným v odst. 9.  
Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný výhradně výrobce podle odst. 4.

Podepsán za výrobce:



ass. jur. Joachim Gussner, jednatel  
Mannheim, 05.06.2013

## **Ekologie, zdraví a bezpečnost**

Pro uvedení výrobku na trh, pro jeho dopravu nebo použití není potřebný bezpečnostní list podle Nařízení ES č. 1907/2006, čl. 31. Pro bezpečné použití se řiďte údaji z tohoto dokladu.

## **REACH**

### **Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 jeho aplikace (REACH)**

Tento produkt je výrobek ve smyslu Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které se uvolňují při běžném používání výrobku. Na základě našich současných znalostí tento výrobek neobsahuje žádné látky SVHC (látky zvláště vzbuzující obavy) v dodatku XIV nařízení REACH nebo takové, které byly zveřejněny na kandidátské listině Evropské agentury pro chemické látky v koncentraci nad 0,1% (w/w).

## **Právní upozornění**

### **Vyloučení odpovědnosti:**

Upozorňujeme výslovně na to, že veškeré výše uvedené údaje, zejména doporučení týkající se zpracování a používání předmětných výrobků a systémových doplňků za běžných podmínek vznikly na základě našich znalostí a zkušeností. Rovněž se předpokládá přiměřené skladování a používání výrobků.

Kvůli rozdílným materiálům, podkladům a odlišným pracovním podmínkám nemůže být poskytnuta záruka na výsledek práce nebo ručení z jakéhokoli právního vztahu, vyplývající jak z těchto pokynů, tak i z ústní poradenské činnosti. V případě eventuální výtky úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti ze strany FDT musí uživatel prokázat, že předal FDT včas, kompletně a skutečně všechny informace a detaily, které jsou nutné pro odborné a účelné posouzení ze strany FDT.

Uživatel je zodpovědný za kontrolu vhodnosti výrobků k předpokládanému účelu použití. FDT si vyhrazuje změny specifikací výrobku. Je třeba respektovat ochranná práva třetích stran. V dalším platí naše aktuální prodejní a dodací podmínky. Dále je závazná vždy nejnovější verze výrobkového listu, který může být vyžádán přímo u FDT.

## **Pro další informace:**

### **FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

Tel +49-621-8504-100

Fax +49-621-8504-200

E-Mail: kundenservice@fdt.de

www.fdt.de

nebo

### **FDT (CZ), s.r.o.**

Na Břevnovské pláni 71, CZ-169 00 Praha 6

Tel +420 602 374 276

E-Mail: info@fdt.cze

www.fdt.cz