

Bauder THERM DS 2

Datový list

Způsob použití:	Rychle natavitelný elastomerbitumenový pás s oboustrannými THERM pruhy, jako natavitelná parotěsná zábrana		
Povrch	horní:	Kaširovaná folie, THERM pruhy	
	spodní:	Kaširovaná folie, THERM pruhy	
Nosná vložka	Druh a hmotnost:	Kombinace hliník-polyester + skleněná rohož 60 g/m²	
Objednávací číslo	1630 00		

Charakteristika	Zkušební metoda/klasifikace	Jednotka	Hodnota	
Délka	DIN EN 1848-1	m	7,5	
Šířka	DIN EN 1848-1	m	1,08	
Tloušťka	DIN EN 1849-1	mm	4	
Ohebnost za nízkých teplot	DIN EN 1109	°C	≤ - 25	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	DIN EN 1110	°C	≥ + 70	
Tahové vlastnosti: největší tahová síla	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	Podélně: ≥ 400	Příčně: ≥ 300
Tahové vlastnosti: protažení	DIN EN 12311-1	%	Podélně: ≥ 2	Příčně: ≥ 2
Přímost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20	
Vodotěsnost	DIN EN 1928 odst. B	-	Obstál při 100 KPa/24h	
Prostupnost vodních par (sd- hodnota)	DIN EN 1931	m	≥ 1500	
Reakce na oheň	DIN EN ISO 11925-2	-	Třída E dle DIN EN 13501-1	
Viditelné vady	DIN EN 1850-1	-	Žádné viditelné vady	
Odolnost proti odlupování ve spoji	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF	
Smyková odolnost ve spoji	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF	
Odolnost proti nárazu	DIN EN 12691	mm	KLF	
Odolnost proti statickému nárazu	DIN EN 12730	kg	KLF	
Rozměrová stálost	DIN EN 1107-1	%	KLF	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF	

KLF = hodnoty nestanoveny



(06)
DIN EN 13970