



Dörken GmbH & Co. KG-
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
06

EN 13984
Elastomerové plastové parotěsné pásy

DELTA-FOL PVG / DELTA-FOL PVG PLUS

Požární klasifikace	EN 13501-1	E	
Vodotěsnost	EN 1928	splňuje	2 kPa
Propustnost pro vodní páru	EN 1931	rd = 3,0 m	+/- 1,0 m
Pevnost podélná	EN 12311-2	216 N / 5 cm	
Pevnost příčná	EN 12311-2	160 N/5 cm	
Protážení podélné	EN 12311-2	60 %	
Protážení příčné	EN 12311-2	60 %	
Pevnost v roztržení podélné	EN 12310-1	136 N	
Pevnost v roztržení příčné	EN 12310-1	176 N	
Stálost	Stárnutí EN 1296		
	Působení alkálií EN 13984	splňuje	
Smykové namáhání spoje	EN 12317-2	Není uvedeno	
Odolnost proti rázovému zatížení	EN 12691	Není uvedeno	
Délka	EN 1848-2	50 m	-0 %
Šířka	EN 1848-2	1,5 m	-0 %
Přímost	EN 1848-2	pass 75 mm / 10 m	
Plošná hmotnost	EN 1849-2	210 g/m ²	+/-10 %