



ASFALTY, ASFALTOVÉ VÝROBKY – minimální doba použitelnosti (DP)

Číslo normy	Název výrobku	Skladovací podmínky	DP	pozn.
23-008	VLYSEX PT 3 (výroba ukončena)	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	4), 5)
23-008	LUTEX LT	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	4), 5)
23-009	VLYSEX SA 19	v dobře uzavřených obalech při nejnižší teplotě okolí 5 °C, nesmí být vystaven mrazu ani přímým slunečním paprskům	1 rok	5)
23-012	KATEBIT (všechny druhy)	v nádrži při 5 °C až 50 °C Katebit PS v sudech	6 týdnů 6 měsíců	5)
23-015	PENETRAL ALP, ALP-M, ALP-P	v uzavřených obalech do 30 °C	5 let	3)
23-016	RENOLAK ALN, ALT, ALT-S, MOAL	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	3)
23-018	REXOL	v uzavřené nádrži do 40 °C, v přepravních obalech	1 rok	3)
23-023	REFLEXOL	v těsně uzavřených obalech do 30 °C stranou slunečnímu svitu	3 roky	4), 5)
23-024	REFLEXOL SA 28	v těsně uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C, nesmí zmrznout	6 měsíců	5)
23-037	Tvrdé průmyslové asfalty PARABIT H	za studena do 190 °C	10 let 7 dní	1)
23-043	ALUMATOL	v uzavřených nádržích nebo obalech do 30 °C	3 roky	4), 5)
23-044	ALUMATOL SA 29	na suchém místě v dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C. Nesmí zmrznout.	6 měsíců	
23-047	Asfaltová zálivka AZ	za studena	5 let	
23-051	ASFALTON ARP-30A	v uzavřené nádrži do 40 °C	1 rok	
23-053	LUTEX ATS, ATN, MOAT	v uzavřených obalech do 35 °C	3 roky	4), 5)
23-054	MOZALTS	za studena	5 let	
23-060	PARAMEX 80, 220	za studena v bubnech do 150 °C	5 let 3 měsíce	1)
23-062	IZOFLEX TS	za studena	5 let	
23-063	MOFALT SMA 65 Extra	za studena v bubnech do max. 120 °C do 165 °C do 180 °C	3 roky 6 měsíců 4 týdny 2 týdny	2) 1) 1)

Číslo normy	Název výrobku	Skladovací podmínky	DP	pozn.
23-063	MOFALT SMA 45 Extra	za studena v bubnech do max. 120 °C do 175 °C do 190 °C	3 roky 6 měsíců 4 týdny 2 týdny	2) 1) 1)
23-063	MOFALT SMA 45 Standard	za studena v bubnech do max. 120 °C do 175 °C do 190 °C	3 roky 6 měsíců 4 týdny 2 týdny	2) 1) 1)
23-063	MOFALT SMA 25	za studena v bubnech do max. 120 °C do 180 °C do 195 °C	3 roky 6 měsíců 4 týdny 2 týdny	2) 1) 1)
23-063	MOFALT SMA DM	max. 135 °C do 190 °C	3 měsíce 2 týdny	2)
23-066	Asfalty AOSI (všechny druhy)	za studena do 190 °C	5 let 2 týdny	1)
23-073	GUMOASFALT SA 1	v uzavřených 100 l obalech při 5 až 30 °C v uzavřených drobných obalech při 5 až 30 °C	1,5 roku 2 roky	5)
23-074	GUMOASFALT SA 12, SA 23	v uzavřených 100 l obalech při 5 až 30 °C v uzavřených drobných obalech při 5 až 30 °C	1,5 roku 2 roky	5)
23-075	MOFALTPLAST MP 25	za studena do 135 °C max. 190 °C	3 roky 6 měsíců 2 týdny	2) 1)
23-076	AZIT 105	za studena do 190 °C	5 let 2 týdny	1)
23-077	RENOLAK ALIT	v uzavřených obalech při teplotě do 25 °C	3 roky	
23-078	ANTIVIBRAL TH 12	v uzavřených 100 l obalech při 5 až 30 °C v uzavřených drobných obalech při 5 až 30 °C	9 měsíců 1 rok	5)
23-083	PENETRAL MOAL-P	v uzavřených obalech do 30 °C	5 let	3)
23-084	GUMOASFALT SA 18, SA 27	v uzavřených 100 l obalech při 5 až 30 °C v uzavřených drobných obalech při 5 až 30 °C	9 měsíců 1 rok	5)
23-085	PARAFALT VMT 45	max. 120 °C do 180 °C	6 měsíců 4 týdny	1)
23-086	ASFALTON AR-NT 20A	v uzavřené nádrži do 40 °C	1 rok	
23-087	VORANSTRICH	v uzavřených obalech do 30 °C	5 let	3)

Číslo normy	Název výrobku	Skladovací podmínky	DP	pozn.
23-088	KONKOR 500	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	3)
23-089	PARASTICK	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	3)
23-090	GUMOASFALT SA 7 (výroba ukončena)	v uzavřených obalech při 5 až 30 °C	9 měsíců	5)
23-093	PARAFALT AP 15, AP 25	za studena při teplotě do 180 °C při teplotě do 195 °C	5 let 4 týdny 2 týdny	1) 1)
23-094	PARAMO Reg-KAE (výroba ukončena)	v nádrži při 2 °C až 50 °C	6 měsíců	
23-095	Asfalt propanový R 395	do 150 °C	3 roky	
QS 096	KALTKLEBER	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	3)
23-097	LUTEX ATV	v dobře uzavřených obalech při nejnižší teplotě okolí 5 °C	1 rok	5)
QS 098	DACHLACK	v uzavřených obalech do 30 °C	3 roky	3)
EN 12591	Silniční asfalty 30/45, 50/70, 70/100 100/150, 160/220	za studena max. 50 °C nad bodem měknutí do 150 °C	5 let 6 měsíců 2 měsíce	1) 1)
ČSN 65 7205	Silniční ředěné asfalty	v uzavřené nádrži do 40 °C	1 rok	

Poznámky:

- 1) Po překročení doby použitelnosti asfalty zpravidla ztvrdnou o gradaci a jsou nadále použitelné jako příslušné tvrdší pojivo. Doba použitelnosti silničních asfaltů se netýká použitelnosti obalené směsi.
- 2) Při delším skladování je vhodné obsah nádrže procirkulovat. Po uplynutí stanovené doby použitelnosti je možno provést kontrolu základních vlastností (bod měknutí, penetrace) a dobu použitelnosti prodloužit.
- 3) Správným naředěním s případnou úpravou aplikovaného množství lze použitelnost laků prodloužit.
- 4) Sedimentace pigmentu či plnidel nezkracuje použitelnost výrobku.
- 5) Před použitím promíchat.

Vypracoval: **Ladislava Víchová, specialista odboru IMS a IA**

Datum: **11. 12. 2008**