

SANBIT PV RJ

LEHKÝ PÁS

Účel použití	EN 13707:2004+A2:2009 Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva <u>2+</u>	Spodní mikroventilační asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš. Separáční asfaltový pás na dřevěné bedněni, nebo polystyren.
	EN 13859-1:2010 Skládané střešní krytiny <u>3</u>	Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny.
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	PP fólie Polyesterová vložka PV – min. 160 g/m ² Oxidovaný Bez úpravy (RJ – jednostranný pás typu R)
Teplota zpracování	Od +5 °C	Minimální teplota ovzduší i asfaltového pásu
Způsob použití	Typ RJ se volně pokládá, k podkladu se obvykle bodově lepí nebo mechanicky kotví, pod skládanou krytinu se přibíjí lepenkovými hřebíky. Pás se pokládá polyesterovou vložkou směrem k podkladu. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy alespoň 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.	
Doprava a skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Balení	role 1 m x 10 m	v počtu 35 ks na nevratné paletě 800 x 1200 mm

Zkušební metoda	Charakteristika		Tolerance	Vlastnosti	Jednotky
EN 1850-1	Zjevné vady		-	Bez vad	-
EN 1848-1	Šířka x délka pásu		≥	1,0 x 10	m
EN 1848-1	Přímost		≤	20	mm/10 m
EN 1849-1	Tloušťka		± 0,3	1,8	mm
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná		± 100	550 / 450	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná		± 5	25 / 25	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dířka hřebíku) podélná/příčná		± 50	200 / 200	N
EN 1928	Vodotěsnost		≥	100	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ		-	NPD (20000)	μ
EN 13111	Propustnost vody		-	NPD	-
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot		≤	0	°C
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot		≥	70	°C
EN 13501-1	Reakce na oheň		-	NPD	-
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru/systém		-	*)	-
EN 1296 EN 1297	Umělé stárnutí	Propustnost vody	-	NPD	-
		Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	550 / 450	N/50 mm
		Tažnost podélná/příčná	± 5	25 / 25	%
		Vodotěsnost	≥	100	kPa

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969

*) v závislosti na střešním systému

Asfaltové pásy neobsahují nebezpečné látky.

V **obchodních a záručních podmínkách** jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti atd. Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.

Ve Svobodě nad Úpou
dne 1.10.2017

jménem výrobce

Miroslav Konečný
statutární ředitel



KVK PARABIT, a.s.
Nádražní 450
524 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 27537749
DIČ: CZ27537749

Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl B, vl. č. 2764

Česká spořitelna
č.ú. 63 88 202/ 0800

Tel.: + 420 499 847 511
E-mail: info@kvkparabit.com
Web: www.kvkparabit.com