

Bauder PYE PV 200 S4 minerál

Datový list

Účel použití:		asfaltový (SBS) natavitelný pás jako spodní vrstva
Povrch	horní:	Jemný minerální posyp
	spodní:	kašírovaná spalná folie
Nosná vložka	Druh a hmotnost:	polyesterová rohož 250 g/ m ²
Objednávací číslo		1754 0000

Charakteristika	Zkušební metoda/klasifikace	Jednotka	Hodnota	
Délka	DIN EN 1848-1	m	10	
Šířka	DIN EN 1848-1	m	1	
Tloušťka	DIN EN 1849-1	mm	4	
Ohebnost za nízkých teplot	DIN EN 1109	°C	≤ -25	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	DIN EN 1110	°C	≥ +100	
Tahové vlastnosti: největší tahová síla	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	Podélně: ≥ 800	Příčně: ≥ 800
Tahové vlastnosti: protažení	DIN EN 12311-1	%	Podélně: ≥ 35	Příčně: ≥ 35
Přímost	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20	
Vodotěsnost pro typ A a T	DIN EN 1928 odst. B	-	Obstál	
Reakce na oheň	DIN EN ISO11925-2	-	Třída E dle DIN EN 13501-1	
Chování při vnějším požáru	DIN V ENV 1187	-	Obstál*	
Viditelné vady	DIN EN 1850-1	-	Žádné viditelné vady	
Odolnost proti odlupování ve spoji	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF	
Smyková odolnost ve spoji	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	KLF	
Odolnost proti nárazu	DIN EN 12691	mm	KLF	
Odolnost proti statickému nárazu	DIN EN 12730	kg	KLF	
Rozměrová stálost	DIN EN 1107-1	%	KLF	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF	

KLF = hodnoty nestanoveny

*zkoušeno v systému



Identifikační číslo zkušebny 1724
Číslo certifikace WPK: 021101
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969