

Bauder lepící pěna

Datový list

Účel použití:	Lepení vhodných izolantů k podkladům jako BauderTEC KSD DUO, asfaltovým pásům s minerálním posypem nebo BauderPIR
Balení	Karton s 12 kartušemi po 800 ml
Objednávací číslo	7536 0000

Vlastnosti	Popis
Materiál	Lepidlo na bázi Polyuretanu a Diisocyanátů, Dipenylmetan 4,4
Barva	Žlutavá
Doba vytvrzení	1,5 až 5 hodin
Spotřeba	Dle výpočtu na sání větru DIN EN 1991-4 např. 3 pruhy /m ² 1 m pruhu představuje cca 25 ml
Teplota zpracování	+5°C do +40°C
Skladování	12 měsíců při +10°C až +20°C, v neotevřeném obalu 6 měsíců při -10°C až +40°C, v neotevřeném obalu
GISCODE	PU 80

Bauder lepící pěnu nanášet dle předpisu výpočtu na účinky sání větru v pruzích na podklad a vložit izolant. Doba zpracovatelnosti nesmí být překročena viz. Info na kartuši.

Lepidlo vytvrzuje vlhkostí. Při velmi suché povětrnosti může navlhčení lepených oblastí být k prospěchu, předem však provést vlastní zkoušku. Zbytky lepidla odstranit s Bauder čističem pistole. Bauder lepící pěna není použitelná pro lepení střešních folií.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Používat ochranné brýle a rukavice

Xn, zdraví škodlivé,

F+ vysoce vznětlivé

Čtěte pozorně etiketu na obalu a bezpečnostní list